



noraplan[®] lona

nora[®]
by Interface[®]

noraplan® lona

EN

Unleash your creativity with noraplan lona

noraplan lona is an innovative rubber flooring with a filigree design, featuring striking contrasts and accents. Its silk-matte surface and subtle texture adds visual depth. Inspired by the energy of an artist's studio, it transforms any room into a lively canvas. Make bold statements and explore endless possibilities to showcase your space's distinct character.

DE

Entdecken Sie die kreative Freiheit mit noraplan lona

noraplan lona ist ein innovativer Kautschukboden mit feinem Design und markanten Kontrasten. Die seidenmatte, dezent strukturierte Oberfläche erzeugt eine faszinierende Tiefenwirkung. Inspiriert vom kreativen Flair eines Künstlerateliers, verwandelt er Räume in lebendige Leinwände und bietet grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten für einen einzigartigen Look.

FR

Libérez votre créativité avec noraplan lona

noraplan lona est un revêtement de sol en caoutchouc innovant au design filigrane, avec des contrastes et des accents saisissants. Sa surface mate comme de la soie et sa texture subtile lui confèrent une profondeur visuelle. Inspiré par l'énergie d'un atelier d'artiste, il transforme n'importe quelle pièce en une toile vivante. Exprimez vos audaces et explorez des possibilités infinies pour mettre en valeur le caractère distinct de votre espace.

NL

Laat uw creativiteit de vrije loop met noraplan lona

noraplan lona is een innovatieve rubber vloerbedekking met een filigraan design en opvallende contrasten en accenten. Het zijdematte oppervlak en de subtiële textuur zorgen voor optische diepte. Geïnspireerd door een kunstenaarsatelier verandert het elke ruimte in een levendig canvas. Verken de eindeloze mogelijkheden om het karakter van uw ruimte te benadrukken.

ES


Da rienda suelta a tu creatividad con noraplan lona

noraplan lona es un innovador revestimiento de caucho con un diseño de filigrana, que presenta llamativos contrastes y acentos. Su superficie mate y fina como la seda junto con su sutil textura añaden profundidad visual. Inspirado en la energía del estudio de un artista, transforma cualquier habitación en un lienzo lleno de vida. Atrévete y explora un sinfín de posibilidades para mostrar el carácter distintivo de tu espacio.






noraplan lona




6903




6902



6901




6900



6912




6907



6906



6904




6919




6908




6910




6911




6914



6920



6913



6917

Art. 166B noraplan lona
Silk-matte, slightly structured surface / Seidenmatte, leicht strukturierte Oberfläche / Surface mate légèrement structurée / Zijdemat oppervlak met lichte structuur / Superficie de seda mate, ligeramente estructurada
~2.0 mm
🌀 ~1.22 m x 15.0 m

Art. 266B noraplan lona
~2.0 mm
☐ ~610 mm x 610 mm

- EN

nora profile connection dimension: A + U. Slip resistant: R10. Also available as noraplan lona nTx. See www.nora.com/ntx for more information. Minimum order quantity on request.
- DE

nora Profil-Anschlussmaß: A + U. Rutschhemmend: R10. Auch als noraplan lona nTx erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nora.com/ntx. Mindestmenge auf Anfrage.
- FR

Épaisseur de raccord des profilés nora: A + U. Antidérapant: R10. Egalement disponible en noraplan lona nTx. Pour plus d'informations visitez notre site www.nora.com/ntx. Quantités minimales sur demande.
- NL

nora profiel-aansluitmaat: A + U. Slipbestendig: R10. Ook beschikbaar als noraplan lona nTx. Zie www.nora.com/ntx voor meer informatie. Minimum bestelhoeveelheid op aanvraag.
- ES

Dimensiones de conexión perfiles nora: A + U Antideslizante: R10. Disponible también como noraplan lona nTx. Más detalles de nora nTx en www.nora.com/ntx. Cantidades mínimas bajo pedido.

Eco labels, Memberships and Certifications

EN
Eco labels
Valid for noraplan lona.
Further information at www.nora.com/certificates

DE
Umweltzeichen
Gültig für noraplan lona.
Weitere Informationen unter www.nora.com/certificates

FR
Écolabels
Valable pour noraplan lona.
Plus d'informations sur www.nora.com/certificates

ES
Etiquetas ecológicas
Válido para noraplan lona.
Más información en www.nora.com/certificates

NL
Milieukeurmerken
Geldig voor noraplan lona.
Meer informatie op www.nora.com/certificates



Memberships and certifications / Mitgliedschaften und Zertifizierungen /
Adhésions et certifications / Afiliaciones y certificaciones / Lidmaatschap en certificeringen



Technical data / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Technische specificaties / Especificaciones técnicas

	Test method / Prüfnorm / Norme d'essai / Test methode/ Norma de ensayo	Requirements / Anforderungen / Exigences / Eisen / Requisitos	Average test results from running production / Gemittelte Prüfwerte der laufenden Produktion / Valeurs moyennes de la production courante / Gemiddelde meetwaarden van de lopende productie / Promedio de valores de prueba de la producción corriente
			noraplan® Iona
CE conformity / CE-Konformität / CE conformité / Conform CE / Conformidad del CE	EN 14041		Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Fabrikant / Fabricante: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim
DoP-No. / DoP-Nr. / N.º DoP	EN 14041		0016
Thermal conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Conductivité thermique / Warmte geleidend / Conductividad térmica	EN 10456	$\lambda = 0.17 \text{ W/(m·K)}$	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Dynamic coefficient of friction / Gleitreibungskoeffizient / Coefficient de frottement dynamique / Glijweerstand / Resistencia al deslizamiento	EN 13893	DS	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Not bonded / Unverklebt / Non collé / Ongelijmd / Sin pegar	Br-s1, bonded / verklebt / collé / verlijmd / pegado
Reaction to fire / Brandklasse / Classe de feu / Brandklasse / Clase de inflamación	EN 13501-1	Bonded on mineral subfloor / Verklebt auf mineralischem Untergrund / Collé sur support minéral / Verlijmd op minerale ondergrond / Pegado sobre fondo mineral	Br-s1

Properties acc. to EN 1817 / Eigenschaften nach EN 1817 / Propriétés selon EN 1817 / Eigenschappen naar EN 1817 / Propiedades según EN 1817

Thickness / Dikte / Epaisseur / Dikte / Espesor	EN ISO 24346	Mean value ± 0,15 mm according to EN 1817 / Mittelwert ± 0,15 mm nach EN 1817 / Moyenne ± 0,15 mm selon EN 1817 / Gemiddelde waarde ± 0,15 mm volgens EN 1817 / Valor medio ± 0,15 mm del valor nominal EN 1817	2.0 mm
Dimensional stability / Maßbeständigkeit / Stabilité dimensionnelle / Maatvast / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	± 0.4 %	± 0.2 %
Cigarette-burn resistance / Beständigkeit gegen Zigarettenglut / Résistance aux cigarettes incandescentes / Cigaret-proof/ Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 1399	Procedure A (stubbed out) level ≥ 4, Procedure B (burning) level ≥ 3 / Verfahren A (ausgedrückt) ≥ Stufe 4, Verfahren B (brennend) ≥ Stufe 3 / Procédé A (enfoncé) ≥ niveau 4, Procédé B (en feu) ≥ niveau 3 / Methode A (gedoofd) niveau ≥ 4, Methode B (brandend) niveau ≥ 3 / Método A (expulsado) ≥ escalón 4, Método B (ardiente) ≥ escalón 3	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Flexibility / Biegsamkeit / Flexibilité / Elasticiteit / Flexibilidad	EN ISO 24344 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	Mandrel diameter 20 mm, no fissuring / Dorndurchmesser 20 mm, keine Rissbildung / Diamètre du mandrin 20 mm, pas de formation de fissurations / Kegeltest 20 mm, geen scheurvorming / Diámetro del punzón 20 mm, sin formación de grietas	Fulfilled / Erfüllt / Remplit / Voldoet aan / Conforme
Hardness / Härte / Dureté / Hardheid / Dureza	ISO 48-4	≥ 75 Shore A	92 Shore A
Residual indentation / Resteindruck / Poinçonnement rémanent / Restindruk / Huella residual	EN ISO 24343	Mean value ≤ 0,15 mm at thickness < 2,5 mm / Mittelwert ≤ 0,15 mm b. Dicke < 2,5 mm / Moyenne ≤ 0,15 mm si épaisseur < 2,5 mm / Gemiddelde waarde ≤ 0,15 mm niveau bij dikte < 2,5 mm / Valor medio ≤ 0,15 mm escalón con grosor < 2,5 mm	0.03 mm
Abrasion resistance at 5 N load / Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast / Résistance à l'usure pour une charge de 5 N / Slijtvastheid bij 5 N belasting / Resistencia a la abrasión con una carga de 5 N	ISO 4649 Procedure A / Verfahren A / Procédé A / Methode A / Método A	≤ 250 mm³	150 mm³
Colour fastness to artificial light / Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht / Essais de solidité des teintures à la lumière artificielle / Kleurechtheid bij kunstlicht / Solidez de color a la luz artificial	ISO 105-B02 Procedure 3, test conditions 6.1 a) / Verfahren 3, Prüfbedingungen 6.1 a) / Procédé 3, conditions d'essai 6.1 a) / Methode 3, test voorwaarden 6.1 a) / Método 3, condiciones de ensayo 6.1 a)	At least level 6 on the blue scale; ≥ level 3 on the grey scale / Mindestens Stufe 6 des Blaumaßstabs; ≥ Stufe 3 des Graumaßstabs / Au moins 6 sur l'échelle de bleu; ≥ niveau 3 sur l'échelle de gris / Minstens niveau 6 op de blauwschaal ≥ niveau 3 op de grijschaal / Mínimo escalón 6 de la escala de azules, ≥ escalón 3 de la escala de grises	Grey scale ≥ level 3 acc. to ISO 105-A02 / Graumaßstab ≥ Stufe 3 nach ISO 105-A02 / Échelle de gris ≥ niveau 3 selon ISO 105-A02 / Grijsschaal ≥ 3 volgens ISO 105-A02 / Escala de grises ≥ escalón 3 según ISO 105-A02
Classification / Klassifizierung / Classification / Classificatie / Clasificación	EN ISO 10874	Commercial/Industrial / Gewerblich/Industriell / Commerce/Industrie / Nijverheid/Industrieel / Comercial/Industrial	34/42

Additional technical properties / Zusätzliche technische Eigenschaften / Propriétés techniques supplémentaires / Aanvullende technische gegevens / Propiedades técnicas adicionales

Flammability of fire gases / Toxizität der Brandgase / Toxicité des gaz d'incendie / Toxicologisch vrij / Toxicidad de los gases del incendio	DIN 53436		Carbonisation gases are non-toxic / Frei werdende Schwelgase toxiologisch, unbedenklich / Les gaz dégagés lors de feux couvants sont de nature inoffensive / Toxicologisch vrij / Carbonización de los gases toxicológicamente inofensivo
Anti-slip properties / Rutschhemmung / Résistance au glissement / Antislip / Propiedad antideslizante	DIN EN 16165	According to DGUV 108-003 / Gemäß DGUV 108-003 / Selon DGUV 108-003 / Volgens DGUV 108-003 / Según DGUV 108-003	R 10
Improvement in footfall sound absorption / Trittschallverbesserungsmaß / Amélioration phonique aux bruits d'impact / Contactgeluid verbetering / Buena absorción de los ruidos de impactos	ISO 10140-3		6 dB
Effect of chemicals / Chemikalieneinwirkung / Stabilité chimique / Inwerking van chemicaliën / Efecto de sustancias químicas	EN ISO 26987		Resistant depending on concentration and time of exposure* / Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit* / Résistant en fonction de la concentration et du temps d'action* / Bestendigheidsafhankelijk van concentratie en inwerktijd* / Resistente según concentración y duración de la acción*
Electrical insulation properties / Elektrische Isolierfähigkeit / Faculté d'isolation électrique / Begrensd elektrisch geleidend / Propiedad aislante eléctrica	EN 1081 R1		> 10 ¹⁰ Ohm
Electrical propensity when walked upon / Elektrostatistisches Verhalten beim Begehen / Propension à l'accumulation de charges électrostatiques à la marche / Elektrostatisch gedrag bij lopen / Comportamiento electrostático a las pisadas	EN 1815		Antistatic, charging in case of rubber soles < 2 kV / Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV / Antistatique, charge en cas de semelles en caoutchouc < 2 kV / Antistatisch, oplading bij rubber zolen < 2 kV / Antiestático, carga con suelas de goma < 2 kV
Effect of a castor chair / Stuhlrollenversuch / L'action d'une chaise à roulettes / Rolstoel vast / Ensayo con silla de ruedas	EN ISO 4918		Suitable if castor wheels, type W, according to EN 12529 are used / Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 / Convient aux sièges à roulettes, type W, conformes à la norme EN 12529 / Rolstoel vast, type W, volgens EN 12529 / Apto para ruedas de silla, tipo W, según EN 12529
Underfloor heating / Fußbodenheizung / Chauffage au sol / Voerverwarming / Calefacción por suelo radiante	EN 1264-2		Suitable, max. 35°C / Geeignet, max. 35°C / Convient, max. 35°C / Geschikt, max. 35 °C / Adecuado, max. 35°C

EN	In case of increased impact of oils, greases, acids, alkalis and other aggressive chemicals please contact us.	EN 1817 : EN	Specification for homogeneous and heterogeneous smooth elastomer floor coverings	EN	Colour variations due to different production batches as well as technical alterations to improve the product have to be accepted.
DE	Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.	DE	Spezifikation für homogene und heterogene ebene Elastomer-Bodenbeläge	DE	Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veränderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns vor.
FR	En cas d'action intensive d'huiles, de graisses, d'acides, de bases et d'autres produits chimique agressifs, veuillez nous contacter.	FR	Spécifications des revêtements de sol homogènes et hétérogènes en caoutchouc lisse	FR	Sous réserve de variations de teinte entre bains différents et de changements techniques pour l'amélioration du produit.
NL	Bij sterke inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën, neem contact met ons op.	NL	Specificatie betreffende homogene en heterogene gladde elastische vloerbedekking	NL	Kleur afwijkingen door verschil in productie, als wel de mogelijkheid van technische productverbetering, is voorbehouden.
ES	En caso de fuerte incidencia de aceites, grasas, ácidos, lejías y otras sustancias químicas agresivas, debe consultarse previamente.	ES	Especificación para pavimentos elastómeros planos homogéneos y heterogéneos	ES	Nos reservamos la posibilidad de diferencias de color debidas a la producción, así como modificaciones técnicas al servicio del perfeccionamiento de los productos.

EN

Because of different compositions slight colour variations between the noraplan® standard and special products cannot be avoided. Please ask for colour samples of the requested noraplan® product. The particulars contained in this sample card are intended to provide information on the products presented and do not involve warranty of any qualities or application options. In the case of unusual conditions of use and stresses (extreme light incidence, UV irradiation, exposure to chemical substances or other aggressive agents) please consult us. If you wish to conduct your own tests, we shall be pleased to supply you with samples on request.

Errors as well as misprints and changes reserved. No guarantee is given for the accuracy and completeness of the information. This document is not a contractual offer and only serves to provide non-binding information.

DE

Aufgrund unterschiedlicher Mischungen sind geringfügige Farbunterschiede zwischen den noraplan® Standard- und Spezialprodukten nicht zu vermeiden. Bitte fordern Sie Farb-Einzelmuster von dem gewünschten noraplan® Produkt bei uns an. Die in dieser Musterkarte enthaltenen Angaben dienen zur Information über die vorgestellten Produkte. Eine Zusicherung von bestimmten Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten ist damit nicht verbunden. Bei außergewöhnlichen Einsatzbedingungen und Beanspruchungen (extremer Lichteinfall, UV-Bestrahlung, Einwirkung chemischer Substanzen oder anderer aggressiver Medien) bitten wir um Rücksprache. Zur Durchführung eigener Tests stellen wir Ihnen auf Anforderung auch gerne Warenproben zur Verfügung.

Irrtümer sowie Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Dieses Dokument stellt kein vertragliches Angebot dar und dient lediglich der unverbindlichen Information.

FR

En raison de différentes compositions de mélanges, de petites différences de couleurs ne peuvent être exclues entre les produits noraplan® standard et spéciales. Demandez des échantillons de coloris du produit noraplan® souhaité. Les indications de la carte d'échantillons relatives aux produits présentés sont fournies à titre d'information. Elles ne garantissent aucune caractéristique ou possibilité d'utilisation précises. En présence de conditions d'utilisation et de sollicitations inhabituelles (incidence lumineuse extrême, rayonnement UV, influence de substances chimiques ou d'autres agents agressifs), veuillez nous contacter. Sur demande, pour la réalisation de vos propres essais, nous mettons volontiers des échantillons de produits à votre disposition.

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

NL

Because of different compositions slight colour variations between the noraplan® standard and special products cannot be avoided. Vanwege de verschillende samenstellingen kunnen kleine kleurafwijkingen tussen de noraplan® standaard en speciale producten niet worden vermeden. Vraag naar kleurstalen van het gewenste noraplan® product. De gegevens op deze stalenkaart dienen ter informatie over de gepresenteerde producten en houden geen garantie in voor eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. In geval van ongebruikelijke gebruiksomstandigheden en belastingen (extreme lichtinval, UV-straling, blootstelling aan chemische stoffen of andere agressieve stoffen) gelieve ons te raadplegen. Als u uw eigen tests wilt uitvoeren, leveren wij u op verzoek graag monsters.

Onder voorbehoud van onjuistheden, drukfouten en wijzigingen. Ten aanzien van de nauwkeurigheid en/of volledigheid van de informatie wordt geen enkele garantie gegeven. Dit document is geen contractueel aanbod en dient uitsluitend voor het verstrekken van niet-bindende informatie.

ES

A causa de las diferentes mezclas, no pueden evitarse ligeras variaciones de color entre los productos noraplan® estándar y especiales. Solicita por favor muestras de color individuales del producto noraplan® que desees. Los datos contenidos en este muestrario se ofrecen con el fin de informar sobre los productos presentados. No van ligados a ninguna garantía en relación con determinadas propiedades o condiciones de uso. Rogamos consultar con nuestro equipo comercial en caso de que se vayan a dar condiciones de uso atípicas (exposición extrema a la luz, irradiación con UV, actuación de sustancias químicas o de otros medios agresivos). Estaremos encantados de facilitar muestras de este producto.

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

Published by

nora systems GmbH
Höhnerweg 2–4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com