

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Nettoyage initial après la pose</b>                |  <p>Nettoyage humide mécanisé avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse douce non abrasive. (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage).</p>                                                                                                                                                                                                                  |  <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer de nouveau un entretien humide à l'eau claire et aspirer ou broser et faire sécher.</p>                       |
| 2. | <b>Lustrage initial/ Entretien</b>                    |  <p>Après le nettoyage initial ou intensif, un produit de lustrage adapté (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage) doit être appliqué de façon homogène selon un procédé de balayage humide.</p>                                                                                                                                                                    |  <p>Le film de lustrage sec peut être poli en utilisant une brosse de polissage ou un patin de polissage* adapté**.</p>                                                                      |
| 3. | <b>Nettoyage/ entretien courant (avec la machine)</b> |  <p>On peut atteindre des résultats de nettoyage optimaux grâce à une auto laveuse avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse douce non abrasive avec un produit de lustrage adapté (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage).</p>                                                                                                                           |  <p>Pour maintenir un aspect de revêtement homogène et agréable à l'œil, il est recommandé d'effectuer un lustrage approprié à l'aide d'une brosse de lustrage ou d'un pad de lustrage.*</p> |
|    | <b>Nettoyage/ entretien courant (manuel)</b>          |  <p>Éliminer la poussière en utilisant une serpillère en microfibre, des textiles fibrés ou des chiffons antistatiques.</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>Les salissures tenaces solubles dans l'eau ou émulsifiables sont éliminées par nettoyage au mop humide (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage).</p>                          |
| 4. | <b>Nettoyage intermédiaire</b>                        |  <p>Pour éliminer les traces de semelles et de talons, et pour obtenir un aspect de revêtement homogène et agréable à l'œil, il est recommandé de nettoyer avec un produit de lustrage adapté (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage) en utilisant une brosse de lustrage ou un pad de lustrage* adapté.</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | <b>Nettoyage intensif</b>                             |  <p>Nettoyage humide mécanisé avec des pads (disques) en microfibre ou en brosse douce non abrasive avec des produits de nettoyage adaptés. (voir tableau produits de nettoyage et de lustrage). Pour l'entretien et le lustrage initial, des produits de lustrage solubles dans l'eau sont recommandés, l'utilisation de nettoyants alcalins n'est donc pas nécessaire.</p> |  <p>Une fois l'eau sale aspirée à l'aide d'un aspirateur à liquides, effectuer un entretien similaire au lustrage initial.</p>                                                             |

## Remarques importantes :

- En raison des nettoyages et renouvellements de revêtements réguliers et coûteux, nora systems GmbH recommande de ne pas recouvrir les revêtements de sol caoutchouc norament® en raison de leur surface dense et fermée.
- Veillez à respecter les indications figurant dans les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité des produits de nettoyage et agents de lustrage utilisés.
- Cette recommandation de nettoyage est applicable aux revêtements de sol solidement collés.
- Dans les services de santé ainsi que dans les laboratoires, il est préférable de privilégier le lustrage initial avec un entretien avec essuyage, en raison des fluides utilisés, comme les agents de désinfection des surfaces, des mains et des instruments ainsi que les solvants.
- \* Patins adaptés : Société 3 M, etc.
- \*\* Utiliser une machine de lustrage monodisque avec vitesse de rotation 300 – 800 U/min (brosse de polissage) ou 1000 – 1500 U/min (patin de polissage).

Si vous avez d'autres questions, veuillez-vous adresser au service technique de nora, [www.nora.com](http://www.nora.com)

Vous trouverez plus d'explications au sujet des procédures de nettoyage dans notre document « Définitions Nettoyage ».

Établi en coopération avec

**FIGR**

## Produits de nettoyage et de lustrage

Les produits de nettoyage et de lustrage figurant dans le tableau présentent **les recommandations des fabricants de produits de nettoyage** sur le **marché allemand**. Selon les conditions des locaux, il peut être utile **d'utiliser des produits et procédés différents des applications standard selon les recommandations des fabricants de produits de nettoyage**. Veuillez à suivre les **indications du fabricant spécifiques au produit** ! Bien sûr, des détergents adaptés de fabricants de produit de nettoyage non listés peuvent aussi être utilisés. nora recommande de suivre la liste suivante, car, d'expérience, les meilleurs résultats peuvent être obtenus avec ces produits de nettoyage.

| Sociétés                                                                       | Nettoyage initial à la machine après la pose                                                   | Nettoyage intensif                              | Entretien après le nettoyage initial/intensif avec lustrage           | Entretien courant manuel dans le lustrage en 2 étapes                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diversey GmbH<br>68219 Mannheim<br>Tél. +49 (0)621 / 8757-0                    | Nettoyant intensif Taski Jontec Best<br>2 l pour 8 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes | Taski forward<br>400 ml pour 8 l d'eau          | Taski Combi<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage                      | Taski tensol,<br>40 ml – 80 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à Taski 300,<br>80 ml pour 8 l d'eau                |
| Dr. Schnell Chemie GmbH<br>80807 Munich<br>Tél. +49 (0)89/350 608-0            | Nettoyant alcalin TEMPEX ultra<br>2 l pour 8 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes       | SCHIROCCO CLEAN<br>400 ml pour 8 l d'eau        | FLOORTOP<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage                         | FLOORTOP, 40 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à<br>SCHIROCCO CLEAN,<br>40 ml – 80 ml pour 8 l d'eau              |
| Ecolab Deutschland GmbH<br>40789 Monheim am Rhein<br>Tél. +49 (0)2173/599-0    | Nettoyant alcalin Benduroil maxx<br>2,5 l pour 7,5 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes | Maxx Magic S<br>160 ml pour 8 l d'eau           | Maxx Indur S<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage                     | Maxx Indur S,<br>40 ml – 80 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à Maxx Magic S,<br>40 ml pour 8 l d'eau             |
| Johannes Kiehl KG<br>85235 Odelzhausen<br>Tél. +49 (0)8134/9305-0              | Nettoyant alcalin Copex<br>2,5 l pour 7,5 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes          | Concentré Torvan<br>100 ml pour 8 l d'eau       | Concentré Procur<br>200 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage                 | Concentré Procur,<br>25 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à Veriprop,<br>40 ml pour 8 l d'eau (1 dosage)          |
| Tana-Chemie GmbH<br>55120 Mainz<br>Tél. +49 (0)6131 / 964-03                   | TANEX allround 400 ml to 8 l water<br>Durée d'action : env. 10 minutes                         | Tanex Primus<br>160 ml pour 8 l d'eau           | TAWIP original<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage                   | TAWIP original,<br>40 ml – 80 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à TANEX allround<br>20 ml - 40 ml pour 8 l d'eau  |
| KLEEN Purgatis GmbH<br>32120 Hiddenhausen<br>Tél. +49 (0)5223/9970-40          | POWER STRIP NEUTRA<br>2 l pour 8 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes                   | Blue Star Ocean<br>400 ml pour 8 l d'eau        | PREMIUM No 4<br>800 ml pour 8 l d'eau                                 | PREMIUM No 4,<br>40 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à Blue Star Ocean,<br>40 ml pour 8 l d'eau                  |
| Dreiturm GmbH<br>36396 Steinau a. d. Str.<br>Tél. +49 (0)6663/970-0            | Nettoyant alcalin express DURO FIX<br>Non dilué sans temps de pose                             | D1 nouveau<br>400 ml pour 8 l d'eau             | Entretien avec lustrage GOLDREIF<br>200 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage | Entretien avec lustrage GOLDREIF,<br>40 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à MULTINETZER,<br>40 ml pour 8 l d'eau  |
| Dr. Schutz GmbH<br>53175 Bonn<br>Tél. +49 (0)228/95352-0                       | Nettoyant alcalin R<br>2 l pour 8 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes                  | Nettoyant PU<br>400 ml pour 8 l d'eau           | Nettoyant pour sols R1000<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage        | Nettoyant pour sols R1000,<br>40 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à Nettoyant PU,<br>40 ml pour 8 l d'eau        |
| Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG<br>87700 Memmingen<br>Tél. +49 (0)8331 / 930-6 | Indumaster® Step IR 16<br>2 l pour 8 l d'eau<br>Durée d'action : env. 10 minutes               | Indumaster® Step IR 16<br>160 ml pour 8 l d'eau | S 780 Corridor® Daily<br>800 ml pour 8 l d'eau<br>Lustrage            | S 780 Corridor® Daily,<br>40 ml pour 8 l d'eau<br>Si nécessaire passer à S766 Corridor<br>PUR Clean, 40 ml pour 8 l d'eau |