Especificaciones de estructura para nora® nTx (sustrato mineral, piso sobre piso)

Generalmente se asume que el contrapiso es una superficie intacta que cumple con los estándares específicos del país.
Se debe eliminar cualquier desnivel o irregularidad visible.

Es posible instalar nora® nTx en pisos lisos ya existentes (por ejemplo, de caucho,lino o PVC), así como en otros tipos de soleras (tales como de madera o aluminio), sin embargo,éstos deben estar adheridos al contrapiso de manera permanente y segura, sin poros ni grietas, por lo tanto, es necesario que el técnico responsable examine el piso y haga la recomendación adecuada.

También es posible usar nora® nTx en construcciones subterráneas calefaccionadas sin ninguna limitación, siempre que exista un protocolo de calefacción adecuado disponible y que se observen los valores de humedad requeridos.

Fijación	nora® nTx Para su aplicación, vea las recomendaciones de instalación.	nora® nTx Para su aplicación, vea las recomendaciones de instalación.	nora® nTx Para su aplicación, vea las recomendaciones de instalación.
Proceso de imprimación	Lijado intermedio con máquina monodisco.	Lijado intermedio con máquina monodisco.	Lijado intermedio con máquina monodisco.
Pintura de imprimación (usar rodillo de pelo corto)	nora® nTx 020 (Tiempo de secado 60 min. aprox.)	nora® nTx 020 (Tiempo de secado 60 min. aprox.)	nora® nTx 020 (Tiempo de secado 60 min. aprox.)
Compuesto nivelador	*nora® SF 1001 (o similar) **nora® L 1000 (o similar)	*nora® SF 1001 (o similar) **nora® L 1000 (o similar)	***nora® SF 1001 (o similar)
Tratamiento del contrapiso	nora® nTx sanding disc	nora® nTx sanding disc	Lijado con máquina monodisco
Humedad residual	< 2,0 CM-% (no calefaccionado) < 1,8 CM-% (calefaccionado)	< 0,5 CM-% (no calefaccionado) < 0,3 CM-% (calefaccionado)	–
Contrapiso	Solera de cemento Solera de cemento de fraguado rápido	Solera de sulfato de calcio	Superficies de concreto existentes

Consulte las fichas técnicas de los productos antes mencionados, así como las recomendaciones de instalación de nora® nTx.

*Llene parcialmente cualquier zona irregular con nora® SF 1001 (o similar); utilice nora® SF 1001 (o similar) para el sellado de poros.
**Si es necesario, alise toda la superficie del contrapiso con una capa de al menos 2mm. de grosor de nora® L 1000 (o similar), usando una llana.
***En instalaciones piso sobre piso elimine las áreas dañadas de revestimientos antigüos y repárelas con nora® SF 1001 (o similiar).
En contrapisos secos, aplique nora® PRP 101 (o similiar).

Especificaciones de estructura para nora® nTx (mayor humedad residual en contrapiso)

Generalmente se asume que el contrapiso es una superficie de concreto intacta que cumple con los estándares correspondientes del país.
Se debe eliminar cualquier desnivel e irregularidad visible.

En caso de existir un nivel de humedad residual elevado, no se podrá instalar nora® nTx en construcciones subterráneas calefaccionadas.

Fijación	nora® nTx Para su aplicación, vea las recomendaciones de instalación.	nora® nTx Para su aplicación, vea las recomendaciones de instalación.
Proceso de imprimación	Lijado intermedio con máquina monodisco.	Lijado intermedio con máquina monodisco.
Pintura de imprimación (usar rodillo de pelo corto)	nora® nTx 020 Aplicar dos capas en superficies con mayor humedad residual, (Tiempo de secado 60 min. aprox.)	nora® nTx 020 Aplicar dos capas en superficies con mayor humedad residual, (Tiempo de secado 60 min. aprox.)
Compuesto nivelador	*Ardex A 46 (o similar) **Ardex K 60 (o similar)	*Ardex A 46 (o similar) **Ardex K 60 (o similar)
Tratamiento del contrapiso	nora® nTx sanding disc	chorreando, aspirando
Humedad residual	Sin límite	Sin límite
Contrapiso	Solera de cemento Solera de cemento de fraguado rápido	Concreto al vacío/hormigón

Consulte las fichas técnicas de los productos mencionados, así como las recomendaciones de instalación de nora® nTx.

*Nivele parcialmente cualquier irregularidad con Ardex A 46 (o similar); utilice Ardex A 46 (o similar) para el sellado de poros.
**Si es necesario,alise la superficie con una capa de al menos 2mm de grosor de Ardex NA / Ardex K 60 (o similar), usando una llana.
El nombre de los compuestos de nivelación Ardex puede variar dependiendo de la zona donde se venden. Para más información, contáctese con Ardex GmbH (www.ardex.com).
En superficies secas, aplique nora® PRP 101 (o similiar).